

BauderPIR FA-TE

Produktdatenblatt CH

Lieferform:	Polyurethan-Hartschaum-Platten nach EN 13165			
Anwendung:	Terrassendämmplatte, Unterlagsboden			
Deckschichten:	Aluminium			
Artikel-Nummer	Dicke 20 mm	4400 4020	Dicke 80 mm	4400 4080
	Dicke 30 mm	4400 4030	Dicke 90 mm	4400 4090
	Dicke 40 mm	4400 4040	Dicke 100 mm	4400 4100
	Dicke 50 mm	4400 4050	Dicke 120 mm	4400 4120
	Dicke 60 mm	4400 4060	Dicke 140 mm	4400 4140
	Dicke 70 mm	4400 4070	Dicke 160 mm	4400 4160

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
Länge	EN 822	mm	1200
Breite	EN 822	mm	600
Dicke	EN 823	mm	20 - 160
Rohdichte	EN 1602	kg / m ³	> 28
Brandkennziffer	VKF	-	5.3
Brandverhalten	EN 13501 - 1	-	Klasse E, (B2 nach DIN 4102-1)
Druckfestigkeit	EN 826	kPa	≥ 120
Wärmeleitfähigkeit λ_d (EU/CH)	EN 13 165	W / m x K	0,023
Wasseraufnahme	EN 12087	%	max. 3



Kenn-Nr. der Prüfstelle: 0751 FIW München
DIN EN 13165



Zertifizierungsstelle ÜGPU, Ü048
Zulassung Z-23.15-1432

